

MATTÖL 1410M

Beschreibung

Produktbeschreibung		Dünnflüssiges, mattiertes Imprägnieröl, auf Basis natürlicher Rohstoffe. Gute mechanische Beständigkeit. Parkett: Zur Oberflächenbehandlung von Holzböden, Treppen und Korkböden. Schreineranwendung: Zur Oberflächenbehandlung von Holztüren, Tischen, Stühlen und Treppen.
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff		Natürliches Leinöl/Alkydharz-Gemisch
Anwendungsgebiet		Parkett: Imprägnierölen von allen Hölzern im Parkett- und Treppenbau. Ebenso geeignet für Korkböden. Schreineranwendung: Imprägnierölen von allen Hölzern im Innenbereich. Für bessere Beständigkeiten kann Härter H90100 im MV 10:1 hinzugefügt werden (obligatorisch für Bunttöne). Zeitangaben Trocknungszeit für farblos, in Klammern für Bunttöne.
Zertifikate / Label		Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Schweizer Umweltetikette UEII, Klasse F. EN 71-3 (Migrationsverhalten)
Farbtöne		Farblos, weiss, schwarz. Andere Farbtöne auf Anfrage
Glanzgrad		Matt
Härter	Beschreibung	UNIPUR HÄRTER 279/H901
	Artikel	H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901
Gebindegrösse	Lack	1 L, 2.5 L, 5 L, 10 L, 25 L
	Härter	0.5 L, 1 L, 2.5 L, 5 L

Technische Daten

Technische Daten	Produkt		Härter		Mischung	
Sicherheitsdatenblatt	N1410M		H90100			
Mischungsverhältnis	10		1		10 : 1	
Dichte (20°C)	0.893	g/cm ³	0.990	g/cm ³	0.902	g/cm ³
Festkörpergehalt	36	± 1 Gew.-%	45	± 1 Gew.-%	37	± 1 Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	59	± 1 Gew.-%	55	± 1 Gew.-%	58	± 1 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	568	g/L	545	g/L	566	g/L
Lagerfähigkeit bei 20 °C in gut verschlossenen Originalgebinden	12	Monate	6	Monate		
Theoretische Ergiebigkeit	75 g/m ² → 13 m ² /kg					
Die Daten gelten für MATTÖL 1410M FARBLOS. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen						

Sicherheitsdaten

Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett	
Produkt	N1410M - Mattöl 1410M
Härter	H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901
Verdünner	V42140 - TERPENTINERSATZ V4214

Aufbauberatung

Roher Holzuntergrund - Parkett

Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Grundierung:	MATTÖL 1410M	N1410M/N1410 M-1 75 g/m ²
	längs und faserquer auftragen, nur kurz einziehen lassen und im nassen Zustand mit beigem Pad einmassieren	
Überlackierung:	MATTÖL 1410M	N1410M/N1410 M-1 40 g/m ²
	längs und faserquer auftragen, nur kurz einziehen lassen und im nassen Zustand mit beigem Pad einmassieren	

Roher Holzuntergrund - Schreineranwendung

Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Grundierung:	MATTÖL 1410M	N1410M/N1410 M-1 75 g/m ²
	längs und faserquer auftragen, nur kurz einziehen lassen und im nassen Zustand mit Lappen abziehen oder beigem Pad einmassieren	
Zwischenschliff:	Sorgfältig mit Lackschleifpapier 280-320 oder einem beigem Pad	
Überlackierung:	MATTÖL 1410M	N1410M/N1410 M-1 40 g/m ²
	2. Auftrag: obigen Vorgang wiederholen	

Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.

Vorbehandlung

	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.
		Imprägnieröl immer auf frisch geschliffene Flächen applizieren
		Parkett: Holzboden gründlich schleifen mit Bandschliff/Schleifnetz und entstauben. Bei Renovationen müssen Wachs- und Lackreste von alten Behandlungen vollständig entfernt werden.
		Wir empfehlen, in jedem Fall mit Holzstaubbindemitteln eine vollflächige Abspachtelung auszuführen. Insbesondere, wenn ein trockenes Raumklima besteht oder der Parkettboden auf eine Bodenheizung geklebt wird.
		Schreineranwendung: Das rohe Holz je nach Holzart mit Schleifpapier 180-220 schleifen und gut entstauben. Bei Renovationen müssen Wachs- und Lackreste von alten Behandlungen vollständig entfernt werden.

Verarbeitung

	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren.
	Mischungsvorschrift	10:1
	Verdünnung	Gebrauchsfertig. Bei Bedarf mit TERPENTINERSATZ GERUCHLOS V4214 verdünnen. Parkett: Bei Rothölzern (z.B. Buche gedämpft, Birn- und Kirschbaum) empfehlen wir, den ersten Anstrich mit ca. 30% TERPENTINERSATZ GERUCHLOS V4214 zu verdünnen Schreineranwendung: Bei wimmerigen oder wenig saugfähigen Hölzern (z.B. Birnbaum) empfehlen wir, den ersten Anstrich mit ca. 10-20% V4214 zu verdünnen
	Verdünner	V42140 - TERPENTINERSATZ V4214
	Streichen	Parkett: Ja, mit Anstreichgerät (Art.-Nr. N9016) oder Pinsel. Danach einmassieren mit beige Pad (tan) (Art.-Nr. N948103). Schreineranwendung: Ja, mit Pinsel. Danach einmassieren mit Lappen oder beige Pad.
	Rollen	Möglich, aber nicht empfohlen. Muss auf jeden Fall mit Lappen oder beige Pad einmassiert werden.
	Zwischenschliff	Parkett: Ergibt sich durch das beige Pad (tan) beim zweiten Auftrag. Schreineranwendung: Sorgfältiger Zwischenschliff mit einem Lackschleifpapier 280-320 oder beige Pad.
	- Aufbauten	Siehe Aufbauberatung Seite 2.
	Pflegehinweise	Parkett:

		<p>Unterhaltungspflege: nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit PARKETT-ÖL-POLISH 4584 (siehe Merkblatt N4584). Nachimprägnieren: mit PFLEGESPRAYÖL 1410 PS.</p> <p><u>Schreineranwendung:</u> Unterhaltungspflege: nach frühestens 3 Wochen, Flächen durch nebelfeuchtes Aufnehmen (nicht nass). Bei Bedarf, z.B. wöchentlich, dem Wischwasser ca. 1% PARKETT-ÖL-POLISH 4584 begeben (2 Deckelkappen auf 1 lt Wischwasser). Reinigt und nährt die geölte Fläche. Nachimprägnieren: mit PFLEGESPRAYÖL 1410 PS.</p>
	<p>Weitere Hinweise</p>	<p>Durch Zugabe von 10% UNIPUR HÄRTER 279/H901 zu MATTÖL 1410M kann eine Erhöhung der mechanischen und chemischen Beständigkeiten erzielt werden.</p> <p>Bei Bunttönen (auch weiss und schwarz) ist die Zugabe von UNIPUR HÄRTER 279/H901 zwingend. Dadurch werden die Färbemittel zusätzlich fixiert.</p> <p>Nur soviel Mischung ansetzen, wie während 4 Std. verarbeitet werden kann.</p> <p>Topfzeit: 4 h bei 20 °C</p> <p><u>Gefahrenhinweis:</u> Mit Öl getränkte Pads und Lappen sind unter Umständen selbstentzündlich und sind daher in einem geschlossenen Metalleimer bis zur Entsorgung aufzubewahren.</p>
	<p>Infos</p>	<p>Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter www.parkett-verband.ch</p>

Trocknungszeiten

	<p>Trocknungszeit</p>	<p>Bei 23 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit</p>		
		<p>Staubtrocken nach:</p>	<p>2 (2-3)</p>	<p>Stunden</p>
		<p>Griffest nach:</p>		
		<p>Schleifbar nach:</p>		
		<p>Überarbeitbar nach:</p>	<p>6-8 (16)</p>	<p>Stunden</p>
		<p>Durchgetrocknet nach:</p>	<p>7</p>	<p>Tagen</p>
	<p>Anmerkung</p>	<p>Zeitangaben für Farblos, in Klammern für Bunt!</p>		

Wichtige Hinweise

<p>Spezielle Einschränkungen</p>	<p>Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: 18-22 °C. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. <u>Parkett:</u> Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.</p>
<p>Minimale Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur</p>	<p>15 °C Der Taupunkt darf nicht unterschritten werden.</p>
<p>Anstrich-Entfernung</p>	<p>Holzschliff</p>
<p>Gerätereinigung</p>	<p>Sofort nach Gebrauch mit TERPENTINERSATZ V4214</p>

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.

